

RUTEC® Splitterschutz R1077


PRODUKTBESCHREIBUNG

RUTEC R1077 ist eine hervorragende grüne Naturkautschukqualität und zeichnet sich durch außergewöhnliche Elastizität sowie gute UV- & Ozonbeständigkeit aus.

RUTEC R1077 wird nach den Vorgaben der ISO 9002 in zertifizierten Produktionsstätten hergestellt.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfung nach	Eigenschaftswert
Polymer		Naturkautschuk
Farbe		Grün
Spezifisches Gewicht	DIN 53508	1,10 g/cm ³
Härte	DIN 53505	38 ± 5 Shore A
Zugfestigkeit (min.)	DIN 53504	15 N/mm ²
Bruchdehnung (min.)	DIN 53504	600 %
Abrieb (max.)	DIN 53516	120 mm ³
Druckverformungsrest (70°C/ 24 Std. /25% Druck) (max.)	DIN 53517	30 %
Weiterreißwiderstand (Winkelprobe)	DIN 53515	40 N/mm
Rückprallelastizität		75 %
Veränderung der Eigenschaften nach Wärmealterung (72 Std. Bei 70°C)	ASTM D573	
Härte		+ 5 Shore A
Zugfestigkeit		+10 / -15 %
Bruchdehnung		+10 / -15 %
Ozonbeständigkeit	ASTM D1149	Gut
Chemikalienbeständigkeit		
Verdünnte Säuren & Laugen		Gut
Konzentrierte Säuren & Laugen		Schlecht
Öle		Schlecht
Lösungsmittel		Schlecht
Temperaturbereich		-30°C bis +70°C



Datenblatt als
PDF Herunterladen.



Lagerung

RUTEC R1077 muss gemäß Vorschriften zur Lagerung von Elastomeren (DIN 7716) gelagert werden.

Bemerkungen

Alle Angaben basieren auf Laborergebnissen und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Die o.g. Angaben dienen der Information zu unseren Produkten und deren Verwendung. Dieses Dokument ist keine Garantie für eine besondere Eigenschaft oder Leistung eines Produkts oder seiner Eignung zu einer speziellen Anwendung. Wir weisen darauf hin, dass die genannten Daten sich im Zuge von Weiterentwicklungen ändern können, daher behalten wir uns entsprechende Anpassungen vor.